






ARTIKAL: 02. PLETENINA POLIESTAR MATERIJAL TAKTIL

R.br	Elementi kontrolisanja:	SRPS	Jed. Mere	Vrednosti		Odstupanje (%)	
				deklarisane	ustanovljene	dozvoljeno	ustanovljeno
1.	Masa po jedinici površine	ISO 3801:1977 (metoda 5)	g/m ²		259		
2.	Sirovinski sastav	EN ISO 1833-12:2012	%			±3.0	
	- Poliestar				90.1		
	- Elastan				9.9		
3.	Promena dimenzija pri pranju na 40°C	EN ISO 5077:2010	%				
	-po dužini				-1.0		
	-po širini				+0.3		
4.	Postojanost obojenja (promena/prelaz) na		ocena	POLIESTAR/PAMUK			
	- pranje 40°C	EN ISO 105-C08:2012			4/4/4		
	- znoj alkalni	EN ISO 105-E04:2014			4/4/4		
	- znoj kiseli			4/3-4/3-4			
	- otiranje suvo	EN ISO 105-X12:2017			4/4		
	- otiranje mokro			4/4			
	- peglanje 110°C, suvo	EN ISO 105-X11:2012			4/4		
	posle 4h			4			
- hemijsko čišćenje-tetrahloretan	EN ISO 105-D01:2012			4/1/1			
5.	Način održavanja	EN ISO 3758:2014	simboli				
	- pranje			Najviša temperatura pranja 40°C, normalan proces			
	- beljenje			Nije dozvoljeno beljenje			
	- sušenje			Sušenje na ravnoj podlozi			
	- peglanje			Pegla se najvišom temperaturom ploče od 110°C. Peglanje parom može prouzrokovati nepopravljivo oštećenje			
	- hemijsko čišćenje			Suvo čišćenje nije dozvoljeno			

NAPOMENA: Kontrolisani uzorak je reprezentativni predstavnik grupe proizvoda istih kvalitativnih svojstava (izrađenih od materijala istog sirovinskog sastava), ali različitih boja, dezena i širina.

Datum kontrolisanja: 11.03.2020.

